

SCHEDA DESCRITTIVA DI CAPITOLATO
Linea Prestige Pretrattata Naturale

NORMATIVA APPLICATA	UNI EN ISO 10545
---------------------	------------------

COLORE NATURALE	Rosato e/o paglierino sfumato
-----------------	-------------------------------

DESCRIZIONE	<p>Elementi in laterizio avente superficie liscia, cotti in forni a Tunnel. Il colore della linea Prestige è dato dal naturale colore delle argille selezionate, che con attenta cura vengono lavorate e cotte ad alte temperatura (fino a 1050°). L'eterogeneità del colore e la fattura naturale, fa sì che gli elementi in cotto possano essere impiegati in qualsiasi contesto architettonico, rievocando e conservando i valori e le tradizioni autentiche della terra di origine. Ai prodotti viene effettuato un trattamento IDROPELENTE tramite IMMERSIONE DIRETTA IN VASCA. Tali materiali sono ideali per riproporre il naturale colore del cotto Mediterraneo, nei manufatti di interesse storico – culturale, oltre che per pavimentazioni, controsoffittature sottotetto e rivestimenti a cappotto in genere. Prodotti con certificazione <i>anti-scivolo</i>. Tali materiali sono ideali per riproporre il naturale colore del cotto Mediterraneo, nei negli edifici di interesse storico – culturale.</p>
--------------------	--

VOCE DI CAPITOLATO	<p>Fornitura e messa in opera di pavimentazione in cotto pretrattato idrorepellente per immersione, di spessore cm 2 e delle dimensioni cm 25 x cm 25 del tipo “Cotto Cusimano”. Aventi superficie granulare liscia, antiscivolo, di colore rosato/paglierino fiammato, prodotto con argille carboniche, ingelivi, e con possibili efflorescenze saline non permanenti. Compreso i leganti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la disposizione e la tipologia di aggregazione indicata dalla D.L.</p>
---------------------------	---

USO	<p>Pavimentazioni, esterne ed interne, controsoffittature sottotetto, rivestimenti a cappotto in genere. Prodotti con certificazione <i>anti-scivolo</i>.</p>
------------	---

AVVERTENZE	<p>La posa in opera va effettuata lasciando una fuga di 5-7mm tra un pezzo e l'altro, al fine compensare eventuali differenze dimensionali dovuti all'artigianalità del materiale.</p> <p>Bagnare opportunamente il materiale prima della posa. E' consigliabile applicare prima della boiaccatura l'isolante provvisorio “ISOLPROV” di Casa di Iride, avendo cura di rimuoverlo successivamente con l'uso del RESET PLUS.</p> <p>Applicare poi necessari trattamenti per le finiture desiderate. Se il materiale viene posato all'esterno, o in ambiente interno non perfettamente isolato dall'umidità di risalita, si sconsiglia qualsiasi tipo di trattamento sia provvisorio che definitivo.</p> <p>Per una corretta posa in opera, si consiglia la consultazione degli appositi manuali ANDIL</p>
-------------------	--